

"Opus restauri"

INTONACO DA SACRIFICIO

RC-01

DESCRIZIONE : Miscela di materiali naturali selezionati per realizzare un intonaco arcaico, grossolano e magro, da applicare a rinzaffo per uno spessore da 2 – 4 cm, funge come spugna per estrarre umidità e sali dalle murature da risanare; a distanza di tempo viene demolito e sostituito con intonaco definitivo.

COMPOSIZIONE : Cocciopesto di mattone, ad impasto molle, frantumato, calce idrata fiore, inerte di marmo macinato.

IMPIEGO : Intonaco grezzo da utilizzare come fondo su vecchi supporti, in mattone pieno, mattone forato o pietra. Vecchie e nuove murature ove si necessita compatibilità al supporto, traspirabilità, volano igrometrico. Particolarmente indicato, data l'assenza di cementi ed additivi, nelle ristrutturazioni e nei restauri in genere. Per interno ed esterno. Funge da spugna assorbente per estrarre umidità e sali dalle murature da risanare. A distanza di tempo va demolito e sostituito con intonaco definitivo.

APPLICAZIONE : Mescolare solamente con acqua pulita. Applicare dunque in spessori successivi di circa 1 cm. a più mani. L'intonaco di cocciopesto può essere posato a mano con la classica tecnica ad "arriccio" oppure, data la particolare curva granulometrica, applicato con macchine intonatrici per intonaci tradizionali e premiscelati. Con murature molto assorbenti o con temperature alte è opportuno bagnare preventivamente il supporto per evitare una troppo rapida essiccazione dell'impasto appena applicato.

AVVERTENZE :

- Il prodotto non deve essere applicato con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C
 - L'intonaco va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (con inevitabile cavillatura).
 - Non mescolare con l'aggiunta di cemento, additivi, o altre sostanze in genere.
 - bagnare a rifiuto il supporto eccessivamente secco.
 - Non applicare su pareti interessate da polveri, grassi ed altre sostanze in genere.
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.
- L'HERES, produttore del materiale e non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

DATI TECNICI :

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Diametro massimo | 5,0 mm | Acqua d'impasto | 25 % ca. |
| Resistenza al vapore | $\mu < 8$ | Peso specifico per caduta libera | 1200 Kg/m ³ |
| Resa teorica | 11/12 Kg/mq per sp.1 cm | Spessore massimo d'applicazione | 2 / 3 cm per mano |

VOCI DI CAPITOLATO : Intonaco di sacrificio, naturale (non contenente cemento ed additivi chimici estranei), a base di cocciopesto, calce aerea ed inerti marmorei, (tipo RC-01 *Heres*) applicato con uno spessore minimo di 2 / 4 cm., previa pulizia del fondo da parti inconsistenti. L'intonaco di fondo dovrà essere successivamente sostituito con altro definitivo a discrezione della D.L.

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 06.2008