

"Opus restauri"

RASOPIETRA

H-12

DESCRIZIONE: MALTA da intonaco a basso spessore ad evidenziare la trama del paramento a vista ed esaltare l'insieme della muratura nella complessità ed estetica.

A presa pozzolanica a basso contenuto di sali solubili, particolarmente adatta per paramenti in mattoni, in pietra, in cocciame o ciottoli. È disponibile in varie colorazioni come da cartella colori o su particolari esigenze formulato a campione.

COMPOSIZIONE: Cocciopesto di mattone, calce idrata fiore, calce idraulica naturale NHLZ-5, inerti selezionati.

IMPIEGO: Malta per intonacare in basso spessore ad evidenziare la trama del paramento murario. La presa pozzolanica, con un graduale aumento della resistenza meccanica, favorisce l'assettamento del paramento murario con una forte adesione e trascurabili ritiri o fessurazioni. L'estrema traspirabilità riduce il ristagno d'acqua sulla muratura e l'assenza di cemento ed additivi evitano la formazione diretta di efflorescenze. La plasticità e la compatibilità con i materiali antichi rende la malta H-12 particolarmente adatta alla stuccatura delle fughe nel restauro.

APPLICAZIONE: Mescolare la malta solo con acqua pulita e posare su paramento bagnato a rifiuto, anche il giorno precedente; applicare con pannello in tampico, con cazzuola rovescia o con frattazzo in pvc. Lo spessore consigliato di circa 3 – 4 mm. ed eventualmente planare con frattazzo in legno, con pannello o con tavella in cotto. Durante la fase di presa, il ritiro plastico della malta, evidenzierà la trama della parete ed al fine di evitare cavillature sarà indispensabile mantenere umida la superficie.

AVVERTENZE:

- Non applicare H-12 con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C
 - La malta va protetta dal gelo e dalla rapida essiccazione.
 - Non mescolare con l'aggiunta di cemento, additivi ed altre sostanze in genere.
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità e forte calore.
- L'HERES, produttore del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA: La malta H-12 viene fornita in sacco da 25 kg su bancali con copertura in termoretraibile. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

DATI TECNICI:

Diametro massimo	1,2 mm	Peso specifico	1350 Kg/m ³
Resistenza al vapore	$\mu=11$	Resistenza meccanica a compressione 28 gg.	2 N/mm ²
Ritenzione d'acqua	95%	Acqua d'impasto	20% ca.

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.