

"Opus restauri"

FINITURA MEDIA

a base di cocchiopesto e calce idrata naturale

RC-16 (SFORZESCO)

DESCRIZIONE e COMPOSIZIONE: Materiale naturale per Intonachino di finitura a base di cocchiopesto altamente selezionato, calce idrata, calce idraulica naturale NHL 3,5 ed inerti marmorei in appropriata curva .
Gran. max.: 2 mm.

Il prodotto è studiato per riproporre una finitura delle superfici consistente e di effetto materico.

Colorazione ed inerti personalizzabili a campione Oppure in base alle esigenze di capitolato per il restauro del bene.

IMPIEGO: Intonachino di finitura molto traspirante, da utilizzare come rivestimento con effetto rustico, spugnato o dilavato, secondo la lavorazione, è particolarmente indicata sull'intonaco di cocchiopesto, ma anche come rivestimento colorato per intonaci vecchi, tradizionali o premiscelati; in questi casi è consigliato di testare il prodotto sulle superfici d'applicazione per meglio verificare il risultato finale.

APPLICAZIONE: Mescolare solamente con acqua pulita in betoniera o con il trapano sino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi. Posare su un sottofondo preventivamente ben bagnato.

- Effetto "rustico": stendere l'impasto con il frattazzo inox in spessore max di 2-3 mm Quando lo strato comincia ad asciugarsi, bagnare con la pennellina e frattazzare con la spugna fino ad ottenere una superficie granulosa.

- Effetto "buccia d'arancia": stendere l'impasto con il frattazzo inox con spessore di circa 2 mm. Quando lo strato comincia ad indurirsi bagnare leggermente con la pennellina e frattazzare con il frattazzo di legno sino ad ottenere una superficie graffiata.

AVVERTENZE:

- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C
- Intonachino di finitura va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non mescolare con cemento, additivo, o altre sostanze in genere.
- Non applicare su pareti interessate da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze in genere.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.

L'HERES, produttore del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA: L'intonaco RC-16 viene fornito in sacchi da 25 kg su bancali con copertura in termoretraibile. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

DATI TECNICI:

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Diametro massimo | 1,6 mm | Peso specifico per caduta libera | 1200 kg/mc |
| Resistenza al vapore | $\mu < 11$ | Resa teorica | 1,2 kg/m ² per 1 mm |
| Resistenza meccanica a compressione 28 gg | 7,2 N/mm ² | Spessore massimo d'applicazione | 3 mm per mano |
| Acqua d'impasto | 18 % ca | Colori disponibili | Vedi cartella |

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera.

L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Agg. 06.2008