

"Opus restauri"

FINITURA FINE a base calce

RC-14 (CORTESE)

DESCRIZIONE e COMPOSIZIONE: Finitura di alto pregio a base di microcalce idrata, calce bianca NHL-5, carbonato di calcio micronizzato e colorabile in massa con polvere di cocciopesto vagliata e selezionata.

Da lavorare a lama, il prodotto è ideale per il restauro di superfici lisce, utilizzabile anche per interventi di ricostituzione di fondi d'affresco. Gran.: 0-0,8 mm.

Colorazione ed inerti personalizzabili a campione oppure in base alle esigenze di capitolato per il restauro del bene.

IMPIEGO: La finitura, molto traspirante, da utilizzare come rivestimento, con effetto rustico, civile o liscio secondo la lavorazione, su intonaci di cocciopesto o vari supporti compatibili, oppure anche come rivestimento colorato per intonaci tradizionali o premiscelati; in questi casi testare il prodotto sulle superfici d'applicazione per meglio verificare il risultato finale.

APPLICAZIONE: Mescolare solamente con acqua pulita in betoniera o con il trapano sino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi. Posare su un sottofondo ben inumidito.

- Effetto "rustico": stendere l'impasto con il frattazzo in inox in spessore max di 1-2 mm. Quando lo strato comincia ad asciugarsi, bagnare con la pennellina e frattazzare con la spugna fino ad ottenere una superficie granulosa.

- Effetto "buccia d'arancia": stendere l'impasto con il frattazzo in inox con spessore di circa 2 mm. Quando lo strato comincia ad indurirsi bagnare leggermente con la pennellina e frattazzare con il frattazzo di legno sino ad ottenere una superficie graffiata.

- Effetto "lisciatura": detto anche marmorizzato; stendere l'impasto con il frattazzo in inox con spessore di circa 2 mm. Appena lo strato inizia ad indurirsi inumidire leggermente e passare energicamente la superficie col frattazzo sino a renderla liscia.

AVVERTENZE:

- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 25°C
- La finitura va protetta dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non mescolare con cemento, additivi, o altre sostanze in genere.
- bagnare a rifiuto il supporto eccessivamente secco.
- Non applicare su pareti interessate da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze in genere.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità e forte calore.

L'HERES, produttore del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA: La finitura viene fornita in confezioni da 15 kg. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

DATI TECNICI:

Diametro massimo	0,7 mm	Peso specifico	1000 Kg/mc
Resistenza al vapore	$\mu < 10,5$	Spessore massimo di applicazione	1 mm per mano
Resa teorica	2 Kg/mq		

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Agg.10.2009