

Linea 31 BIO-INTONACI DI CALCE

BIO.INTONACO A CALCE

H-31

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE: Miscela di inerti selezionati, calce idrata fiore, calce idraulica naturale o romana, cocciopesto in grano, da usare come intonaco di fondo, traspirante, su murature in laterizio o miste.

APPLICAZIONE: L'impasto può essere applicato sia a mano che a macchina con la tecnica dei normali intonaci. Se la muratura di supporto è molto assorbente si consiglia l'opportuna bagnatura per evitare il verificarsi di cavillature, in ogni caso ininfluenti sulla qualità dell'intonaco. L'intonaco a calce H-31 deve essere usato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei. Soprattutto nel periodo caldo è opportuno bagnare il muro di supporto per evitare una troppo veloce essiccazione dell'intonaco. Prima della finitura attendere 4/5 giorni dall'applicazione del fondo e comunque si raccomanda che questo sia traspirante es. malta fina. Pitture o rivestimenti diversi devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura del fondo. H-31 Biointonaco a calce è ottenuto con prodotti naturali non modificati.

AVVERTENZE:

- H-31 Bio.intonaco a calce non deve essere applicato con temperature inferiore a +5°C e superiore a +30°C
 - Deve essere usato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei.
 - Nel periodo caldo è opportuno bagnare il muro di supporto per evitare una troppa veloce essiccazione dell'intonaco.
 - Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione.
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.
- L'Heres, fornitrice del materiale e non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA: Il prodotto H-31 viene fornito in confezioni da 25 Kg su bancali con copertura termoretraibile. A richiesta, personale tecnico disponibile a prestare assistenza.

DATI TECNICI:

Peso specifico	1400 Kg/m ³	Resa	14 Kg/m ² /cm
Spessore minimo	15 mm	Grana	0-3 mm ca
Acqua d'impasto	20% circa	Ritiro	Trascurabile
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu= 10$	Resistenza meccanica a compressione a 28 gg	>2 MPa

VOCI DI CAPITOLATO: Intonaco di fondo, naturale (non contenente cemento ed additivi chimici estranei), a base di calce aerea, cocciopesto in grano, calce idraulica naturale ed inerti marmorei tipo H-31 Biointonaco (Heres) applicato con uno spessore minimo di 2 cm. a 2 o più mani, previa la pulizia del fondo da parti inconsistenti e stesura di rinzaffo a base di cocciopesto. L'intonaco di fondo dovrà essere frattazzato per potervi poi eseguire un'adeguata finitura superficiale.

N.B.: I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La ditta HERES si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.