

Linea 31 BIO-INTONACI DI CALCE

DEUMIDO A CALCE

intonaco**H-31 DC**

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE: Miscela di calce idrata fiore, inerti marmorei selezionati, calce idraulica naturale e cocciopesto in grano, basso contenuto di sali idrosolubili, macroporosa e fortemente permeabile al vapore va applicata come intonaco di fondo su supporti in laterizio o misti sottoposti al fenomeno d'umidità da risalita della quale assicura una veloce evacuazione dell'eccesso mantenendo un'ideale regolazione igrometrica, conservando un'ottima resistenza all'azione disgregante dei sali cristallizzati.

PREPARAZIONE: Mescolare in betoniera per circa quattro minuti con 5/6 litri d'acqua pulita per sacco da 25 kg senza aggiungere nessun tipo di materiale estraneo. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti prima dell'applicazione.

Il prodotto è stato testato anche per l'applicazione con macchine intonacatrici.

APPLICAZIONE: A mano o macchina intonacatrice, spruzzato a rinzaffo coprente, fino ad ottenere uno spessore massimo di 2 cm. per mano, staggiare per livellare il tutto. Si consiglia di frattazzare il meno possibile per non diminuire la porosità dell'impasto. È opportuno l'applicazione di un'idonea spruzzatura d'aggrappo prima di intonacare a spessore.

AVVERTENZE:

- H-31 DC non deve essere applicato con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C
- Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non mescolare con l'aggiunta di cemento, additivi, o altre sostanze in genere.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.

L'Herès. fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

DATI TECNICI:

Peso specifico a secco	1200 Kg/m ³	Consumo	12,50 Kg/m ² /cm
Grana	0/3 - mm ca	Spessore minimo	20 mm
Permeabilità al vapore	μ= 9.0	Confezione	sacco di carta da 25 kg

VOCI DI CAPITOLATO: Intonaco di fondo, per risanamento della muratura umida, a base di calce aerea, cocciopesto in grano, calce idraulica naturale ed inerti marmorei tipo H-31/DC deumido (Herès) applicato con uno spessore minimo di 2 cm, previa pulizia del fondo da parti inconsistenti e stesura di rinzaffo a base di cocciopesto. L'intonaco di fondo dovrà essere frattazzato per potervi poi eseguire un'adeguata finitura superficiale.

N.B: I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta HERES si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.