

STUCCO

per la fugatura di pavimentazioni

MS-77

DESCRIZIONE: Materiale naturale per fughe di pavimentazioni in cotto naturale, a base di **cocciopesto** e calce idraulica naturale. Naturalmente color Mattone. A richiesta viene prodotto anche nel colore Giallo Pane e Rosso Terra Bruciata.

COMPOSIZIONE: Cocciopesto di mattone ad impasto molle frantumato vagliato fine, inerti marmorei e calce idraulica naturale.

IMPIEGO: Lo stucco è impiegato come fugatura di pavimentazioni in cotto naturale con spessore maggiore di 20 mm, in giunti da 5 a 20 mm. Le particolari caratteristiche meccaniche, del tutto simili al cotto, consentono un'ottima adesione senza ritiri se non nella fase di lavorazione.

APPLICAZIONE: Mescolare solo con acqua pulita sino a raggiungere un impasto fluido senza grumi. Versare l'impasto, reso fluido, in una caraffa con beccuccio e versarlo nella fuga; attendere qualche minuto e poi rimuovere l'eccesso con una spatola, quindi pulire con una spugna morbida umida.

AVVERTENZE:

- Applicare solo su cotto naturale con spessori maggiori di 10 mm.
 - Non applicare su piastrelle asciutte e polverose ma solo su supporti molto umidi.
 - Evitare per almeno 48 ore il dilavamento per pioggia e si deve proteggere dal sole e dal gelo per 4/5 giorni dalla posa.
 - Non mescolare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 25°C
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità e forte calore.
- L'Heres, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA: Lo stucco viene fornito in vasi da 15 Kg. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed a fornire ogni consiglio utile per l'impiego e l'applicazione.

DATI TECNICI:

Nocività	nessuna	Transitabilità	dopo 48 ore
Resistenza all'usura	ottima	Indurimento finale	30 giorni
Res. Invecchiamento e umidità	ottima	Peso spec. a secco	1000 Kg/mc
Infiammabilità	nessuna	PH	>12

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

2007