

LA CALCHERA

ANTICO

INTONACO MINERALE DI FINITURA COLORATO, IN PASTA, TRASPIRANTE, DIFFUSIVO, A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.

H-8

DESCRIZIONE: è un intonaco di finitura di alto pregio, preparato secondo un'antica ricetta, idoneo per esterni ed interni, in pasta colorata, pronto all'uso costituito da calcari selezionati, terre colorate, inerte siliceo di fiume e calce di fossa grassa, spenta per idratazione. La calce è lasciata maturare per 12 mesi in calcinai e a fondo poroso, idrata completamente.

Il prodotto è idoneo per ottenere finiture tipiche del periodo rinascimentale. Le vibrazioni cromatiche dell'ANTICO, sono molto decorative e gradevoli, sia nella finitura "Feltrata" (molto fine, semilucida e quasi marmorizzata), sia in quella "Spugnata" (ruvida e con effetto a velatura), di alto valore estetico, altamente traspirante, resistente a muffe e batteri, resistente ai sali, ed è stabile nel tempo, oltre ad essere ecologico e reversibile. Si richiede un supporto traspirante e privo di sali, preparato con vari tipi di calci naturali, mediamente forti, senza aggiunte di cemento.

Per queste caratteristiche, può essere utilizzato per lavori di interesse storico-culturale.

APPLICAZIONE: La finitura può essere utilizzata in interni ed esterni, su intonaco grezzo, nuovo con la tecnica "fresco su fresco". Non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili, liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Non applicare su calcestruzzo e non superare gli spessori di applicazione di 2 mm.

Per impieghi in esterno può essere resa idraulica con l'aggiunta di 2-3 Kg di calce idraulica naturale.

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima dell'applicazione eventuali polveri dovute alla "grattatura" o rabottatura.

Per l'applicazione operare come segue:

- Verificare che il supporto sia molto umido od eventualmente provvedere ad inumidirlo.
- Applicare con la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione.
- Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo di spugna o eventualmente con la frattazzatrice meccanica, inumidendolo se necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e sormonti.

Consumo 2-3 Kg/mq

AVVERTENZE:

- Non mescolare il prodotto con altre sostanze.
- Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
- Il prodotto va prodotto dal gelo e dalla rapida essiccazione (forte vento od in pieno sole).
- Si consiglia di non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C
- Non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, poiché impediscono la carbonatazione e l'eventuale evaporazione dell'umidità residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o sbollature della finitura stessa. In ogni caso è comunque preferibile applicare i rivestimenti murali, gli stucchi decorativi ed ogni finitura che presenti delle resistenze meccaniche superiori a quelle della malta fina direttamente sull'intonaco di fondo.
- La superficie da rivestire deve essere pulita, cioè assolutamente priva di polvere, oli, grassi, ecc.
- I rivestimenti freschi dovranno essere protetti da eventuali piogge, dal gelo e dal sole intenso per almeno 3 giorni dalla posa. Prodotto ad uso tecnico professionale.
- Il prodotto teme il gelo.

COLORI: Come da cartella colori. Su richiesta possono essere sviluppate colorazioni a campione.

FORNITURA ED ASSISTENZA : Il prodotto viene fornito in vaso da 25 kg su bancali con copertura in termoretraibile. A richiesta personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.