

ADERENZA

COLLANTE PER CAPPOTTO H-C00

DESCRIZIONE : Miscela in polvere di carbonato di calcio, calce idraulica naturale NHL-5, calce idrata micronizzata, inerti marmorei.

IMPIEGO : Il prodotto si utilizza nella messa in opera di pannelli per l'isolamento termico (sughero, fibra, lana, ecc) e nella successiva rasatura del supporto prima della finitura.

La buona traspirabilità consente ottimi vantaggi in termini di regolazione igrometrica.

APPLICAZIONE : Prima della posa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, muffe, polveri, oli, parti inconsistenti o degradate. Bagnare il supporto di fondo prima dell'applicazione. L'impasto si prepara aggiungendo solo ed esclusivamente acqua pulita e miscelando a mano o con frusta. Per l'uso come collante, applicare tra il pannello ed il supporto in quantità tali da garantire buona adesione e stabilità al sistema. Si consiglia l'applicazione del collante in prossimità del perimetro esterno del pannello ed in 4 -5 punti interni dello stesso.

Nel caso di utilizzo come rasatura uniformante sui pannelli isolanti, applicare la prima mano con lama dentata, stendere una rete in fibra di vetro, procedere ad una ulteriore stesura a finire per predisporre la superficie più omogenea possibile in previsione della successiva finitura.

. AVVERTENZE :

- Non applicare su supporti eccessivamente inzuppati d'acqua o parete non più assorbente.
- Proteggere dalla pioggia per almeno 3 - 4 giorni dopo l'applicazione.
- Una volta indurito il prodotto non può essere riutilizzato.
- Il prodotto in confezione teme il gelo.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C . Il prodotto deve essere protetto dal gelo nelle prime 48 ore.

L'HERES, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA : Il prodotto viene fornito in sacco da 25 kg.

DATI TECNICI :

Granulometria	0 - 1,2 mm	Adesione dopo 24 h	0,7 N/mm ²
Consumo indicativo	3 / 5 kg. come adesivo 1,5 / 3 kg. come rasatura	Adesione dopo 28 gg	2,0 N/mm ²
Acqua d'impasto	ca 24 % del peso	lavorabilità	ca. 1 ore
Temperatura di utilizzo	da +5°C a + 30°C	Peso specifico	1500 kg/m ³
Classe reazione al fuoco	0 (zero)	pH	13

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.