

BIO-FINITURE DI CALCE E COCCIOPESTO

H-1 **NOBILE** FINITURA FINE a base di calce e cocchiopesto

DESCRIZIONE: Miscela secca di materiale naturale, a base di calce idraulica naturale e **cocchiopesto**, da utilizzare come rivestimento traspirante in esterni ed interni. Disponibile in varie colorazioni come da cartella.

COMPOSIZIONE: Cocchiopesto di mattone ad impasto molle frantumato e vagliato fine, calce idrata fiore e calce naturalmente idraulica, carbonato di calcio.

IMPIEGO: La finitura, molto traspirante, da utilizzare come rivestimento, con effetto rustico, civile o liscio secondo la lavorazione, su intonaci di cocchiopesto o vari supporti compatibili, oppure anche come rivestimento colorato per intonaci tradizionali o premiscelati; in questi casi testare il prodotto sulle superfici d'applicazione per meglio verificare il risultato finale.

APPLICAZIONE: Mescolare solamente con acqua pulita in betoniera o con il trapano sino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi. Posare su un sottofondo ben inumidito.

- Effetto "rustico": stendere l'impasto con il frattazzo in inox in spessore max di 1-2 mm. Quando lo strato comincia ad asciugarsi, bagnare con la pannellessa e frattazzare con la spugna fino ad ottenere una superficie granulosa.
- Effetto "buccia d'arancia": stendere l'impasto con il frattazzo in inox con spessore di circa 2 mm. Quando lo strato comincia ad indurirsi bagnare leggermente con la pannellessa e frattazzare con il frattazzo di legno sino ad ottenere una superficie graffiata.
- Effetto "lisciatura": detto anche marmorizzato; stendere l'impasto con il frattazzo in inox con spessore di circa 2 mm. Appena lo strato inizia ad indurirsi inumidire leggermente e passare energicamente la superficie col frattazzo sino a renderla liscia.

AVVERTENZE:

- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 25°C
 - La finitura, in fase di posa e presa, va protetta dal gelo e dalla rapida essiccazione.
 - Non mescolare con cemento, additivi, o altre sostanze in genere.
 - bagnare a rifiuto il supporto eccessivamente secco.
 - Non applicare su pareti interessate da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze in genere.
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità e forte calore.
- L'HERES, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

FORNITURA ED ASSISTENZA: La finitura viene fornita in confezioni da 15 kg. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

DATI TECNICI:

Diametro massimo	0,7 mm	Peso specifico	1100 Kg/mc
Resistenza al vapore	$\mu < 10,5$	Spessore massimo di applicazione	1 mm per mano
Resa teorica	ca 2 Kg/mq		

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso