

## BIO-FINITURE DI CALCE E COCCIOPESTO

### H-2 **CONTEMPORANEO**

### FINITURA a base di calce idraulica naturale

**DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE:** Miscela secca di materiale naturale, a base di calce idrata fiore, calce idraulica naturale ed inerti marmorei, da utilizzare come rivestimento o finitura traspirante in esterni ed interni di colore Bianco Botticino o come da cartella colori.

**IMPIEGO:** La finitura, molto traspirante, da utilizzare come rivestimento o finitura, ad effetto rustico o liscio secondo la lavorazione, su intonaco di cocchiopesto, oppure anche come rivestimento colorato di finitura per intonaci tradizionali o premiscelati; in questi casi testare il prodotto sulle superfici d'applicazione per meglio verificare il risultato finale.

**APPLICAZIONE:** Mescolare solamente con acqua pulita in betoniera o con il trapano sino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi. Posare su un sottofondo precedentemente ben bagnato.

- Effetto "rustico": stendere l'impasto con il frattazzo inox in spessore max di 1-2 mm

Quando lo strato comincia ad asciugarsi, bagnare con la pannellessa e frattazzare con la spugna fino ad ottenere una superficie granulosa.

- Effetto "buccia d'arancia": stendere l'impasto con il frattazzo inox con spessore di circa 2 mm. Quando lo strato comincia ad indurirsi bagnare leggermente con la pannellessa e frattazzare con il frattazzo di legno sino ad ottenere una superficie graffiata.

- Effetto "lisciatura": detto anche marmorizzato; stendere l'impasto con il frattazzo in inox con spessore di circa 2 mm. Appena lo strato inizia ad indurirsi inumidire leggermente e passare energicamente la superficie col frattazzo sino a renderla liscia.

#### AVVERTENZE:

- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C
- La finitura va protetta dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non mescolare con cemento, additivo, o altre sostanze in genere.
- Non applicare su pareti interessate da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze in genere
- Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità e forte calore.

L'HERES, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa eseguiti.

**FORNITURA ED ASSISTENZA:** La finitura H-2 viene fornita in confezioni da 25 kg su bancali con copertura in termoretraibile. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza.

#### DATI TECNICI:

Diametro massimo	1,2 mm	Peso specifico	Ca. 1250 Kg/mc
Resistenza al vapore	$\mu < 10,5$	Spessore massimo di applicazione	1-2 mm per mano
Resa teorica	2-3 Kg/mq	Colori disponibili	Vedi cartella

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.