

# GLAMOUR

## CaLCE GRASSELLO PER FINITURA

H-GG

**DESCRIZIONE** Crema di grassello di calce, stagionato almeno 24 mesi, filtrato ed additivato con componente strutturante. Formulato in base a ricette originali, migliorato per la qualità attuale delle materie prime, va applicata a pennello ( morbido o crespo in funzione dell'effetto desiderato ) ottenendo superfici bianche o colorate in vario grado di copertura, satinata, idrorepellenti ma permeabili al vapore.

Si applica in interno per ottenere finiture di particolare pregio decorativo e cromatico con effetti visivi e tattili ottenibili attraverso particolari riflessi "opaco-lucido" di fine e raffinata eleganza.

L'idrorepellenza si esalta applicando una mano di protettivo a base di cera d'api naturale.

**IMPIEGO** Il prodotto, le cui origini sono molto antiche, viene realizzato ancora oggi seguendo metodi di lavorazione tradizionali. La finitura trova supporto su tutti gli intonaci di fondo, meglio se a base di cocchiopesto o a base calce, assicurando ottime prestazioni in aderenza, traspirabilità e protezione da agenti atmosferici. Evitare l'applicazione su supporti in gesso e supporti soggetti ad efflorescenza.

**APPLICAZIONE** Di facile applicazione, prima della posa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, muffe, polveri, oli, parti inconsistenti o degradate. Bagnare il supporto di fondo prima dell'applicazione. Mescolare accuratamente l'impasto aggiungendo eventualmente acqua pulita ( meglio se distillata ) per migliorare la cremosità ed applicare una prima mano a pennello. Il numero delle mani in applicazione è a discrezione del professionista.

### AVVERTENZE

- La confezione (secchio) deve essere richiusa con il coperchio originale dopo ogni prelievo.
- Una volta indurito (carbonato) il prodotto non può essere riutilizzato.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 25°C. Il prodotto teme il gelo
- L'HERES, fornitrice del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti.

**FORNITURA ED ASSISTENZA** Il prodotto viene fornito in vaso da 15 kg. Consigliamo di effettuare delle prove applicative preliminari al fine verificare l'effetto estetico desiderato. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza e corsi d'applicazione.



## DATI TECNICI

Granulometria	Crema 0 – 0,2mm	Resistenza alla diffusione vapore	$\mu < 20$
Temperatura di utilizzo	da +5°C a +25°C	Stoccaggio e conservazione	Oltre 12 mesi, vincolati alla conservazione integra ed al riparo da sole e gelo

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

---

**HERES srl**

Quinto di Treviso (TV) · 31055 Vic. E.Mattei, 10 · Tel. +39.0422.880099 · Fax +39.0422.724038  
Mail . [info@heres-srl.com](mailto:info@heres-srl.com) sito : [www.heres-srl.com](http://www.heres-srl.com)

**HERES srl**

Quinto di Treviso (TV) · 31055 Vic. E.Mattei, 10 · Tel. +39.0422.880099 · Fax +39.0422.724038  
Mail . [info@heres-srl.com](mailto:info@heres-srl.com) sito : [www.heres-srl.com](http://www.heres-srl.com)