



STYLE

Malta premiscelata per intonaci stampabili e decorazioni in verticale

DESCRIZIONE

STYLE è una malta premiscelata composta da sabbie selezionate, calce NHL, cemento pozzolanico, eventuali ossidi inorganici (resistenti ai raggi UV) ed additivi specifici per migliorare la lavorazione, l'impermeabilità e l'adesione. Tutti i componenti vengono selezionati per un prodotto da considerarsi bio-compatibile per l'ambiente abitativo della persona. STYLE viene usato come intonaco di fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. per ricreare a parete effetti ed ambientazioni moderne, classiche o rustiche. Con gli stampi e grazie a questa malta è possibile ricreare in verticale: mattoni, pietre, rocce, etc..La doppia miscelazione consente un'eguale distribuzione di materia prima nel prodotto, per risultati più uniformi. Nessun tipo di additivo o altro materiale è utilizzato per aumentare il peso e il volume di STYLE.

CARATTERISTICHE

Spessore consigliato	10-20 mm.	Colore di base	Bianco beige
----------------------	-----------	----------------	--------------

Prestazioni a 28 gg.

Resistenza a flessione	2,5 (MPa)	Resistenza a compressione	5.3 (MPa)
Resistenza a strappo	≥ 0,5 (MPa)	Ritiro	0,9 mm/mc
Peso specifico	1450 kg / mc	Assorbimento acqua	5.3 (MPa)

FONDO

La corretta applicazione del prodotto parte dalla corretta preparazione del fondo. La muratura deve essere solida e pulita da polvere, sporco, olio, macchie, resine, cere, disarmanti, efflorescenze saline, si consiglia pertanto di lavare il supporto con un'idropulitrice a pressione. Rimuovere preventivamente l'eventuale presenza di sostanze che possono ostacolare l'adesione di STYLE. Nel caso di superfici in calcestruzzo liscio o laminate si consiglia di applicare preventivamente idonei aggrappanti.

In caso di temperature elevate, in presenza di vento oppure con supporti porosi è consigliato bagnare adeguatamente il fondo.

Infine chiudere eventuali fori o crepe della superficie. I giunti strutturali vanno rispettati e eventuali giunti di elementi diversi devono essere armati con una speciale rete in fibra di vetro alcali-resistente, che va immersa nella parte superficiale dell'intonaco.

Qual'ora si trattassero superfici molto chiuse, sarà necessario un lavaggio ad alta pressione con idropulitrice per irruvidire la superficie e un preventivo "rinzafo" con funzione di ponte d'adesione.

Altri esempi in cui procedere come sopra:

- pareti di calcestruzzo molto chiuso
- supporti metallici o verniciati
- supporti in gesso o friabili
- murature troppo umide
- murature in pannelli e blocchi di legno o polistirolo.

APPLICAZIONE

STYLE si può mescolare come un normale intonaco mediante betoniera o impastatrice. Lo spessore di applicazione massimo è di 20 mm per volta, per spessori superiori l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, irruvidendo sempre lo strato di supporto precedente. I tempi di applicazione dopo aver miscelato la malta con acqua, sono al massimo di 1 ora.

Miscelare con 7,0-8,5 litri di acqua pulita. **E' necessario mantenere costante la quantità d'acqua per evitare eventuali differenze di tono.**

E' possibile aggiungere in piccola quantità fibre in polipropilene. I tempi di indurimento variano a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di superficie.

ATTENZIONE

STYLe può essere applicato con temperature comprese tra 5° e 30° C. Ne sconsigliamo l'applicazione in presenza di molto vento, nelle ore più calde della giornata oppure quando è prevista pioggia, in quanto ne verrebbero condizionati i tempi di asciugatura e il grado di assorbimento del supporto. L'applicazione in presenza di forte vento può provocare la formazione di fessurazioni e "bruciature" degli intonaci. In caso di applicazioni all'interno è necessario arieggiare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo l'applicazione.

In tali condizioni si consiglia di adottare opportune precauzioni (protezione dei locali interni, applicazione dell'intonaco in due strati fratazzando accuratamente la parte superficiale ecc.). STYLe deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

RESA

Resa: 14 kg/m² per 10 mm. di spessore.

Nell'applicazione di STYLe consigliamo l'ausilio di guide che consentiranno di mantenere uno spessore uniforme. Lamare la superficie e permettere al prodotto di raggiungere la consistenza ideale per essere stampato. Trattare la superficie interna degli stampi con uno strato di Distaccante Liquido e procedere alla decorazione del muro. Attenzione gli stampi vanno tenuti puliti e umidificati con il Distaccante Liquido.

Il tempo di rifinitura delle incisioni è variabile a seconda della temperatura, si possono comunque considerare dalle 9-18 ore.

Una volta terminata questa operazione e comunque entro 1-2 giorni, procedere con l'eventuale colorazione mediante tinte professionali e a base cocciopesto o quarzi. Una volta che le tinte saranno asciutte, sarà possibile applicare un protettivo anche con effetto satinato.

CONFEZIONE

Il prodotto STYLe è fornito in sacchi a doppio strato carta-nailon da 25kg.

CONSERVAZIONE, SCADENZA E GARANZIA

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a +5° . *HERES* garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto.

HERES non è responsabile di eventuali problemi dovuti all'utilizzo dei propri prodotti mescolati o sovrapposti ad altri prodotti similari.

L'assoluta qualità delle materie prime, l'elevato standard delle apparecchiature e il confezionamento a norma, permettono a tutti i materiali *HERES* di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel luogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni qualitative. *HERES* non risponde di eventuali danni subiti durante il trasporto.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Heres sono destinati all'uso professionale e che *HERES* provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.