

SUPERFICI

Pastellone a basso spessore

MS-94

RASANTE : Il Pastellone MS-94 è una soluzione naturale creata da *HERES* per rivestire, rinnovare e ristrutturare vecchie pavimentazioni e pareti o per realizzare superfici nuove e continue su supporti già esistenti (pavimenti e pareti in calcestruzzo, massetti in sabbia-cemento, marciapiedi, ...). Si tratta di un rivestimento mono-componente , destinato alla rasatura protettiva (**spessore 2-4 mm**) di superfici interne ed esterne a pavimento o a parete.

COMPOSIZIONE : Il Pastellone MS-94 è costituito da una miscela a base di inerti quarziferi, legante pozzolanica, calce NHL ed additivi naturali specifici. Nella versione Opus l'aggregato di base è cocciopesto accuratamente selezionato. Nelle pavimentazioni sottoposte ad usura, per aumentare ulteriormente la resistenza all'usura ed all'abrasione si procede con l'applicazione di corazzante liquido a base di silicati (MS Strong).

CAMPI D'IMPIEGO : Il Pastellone trova ideale utilizzo nel ripristino di pavimentazioni, colonne in cls, marciapiedi, pavimentazioni antiscivolo, pavimentazioni in piastrellato, pareti intonacate o piastrellate per civile abitazione, negozi e show room.

Le caratteristiche tecniche del prodotto si riassumono in:

- eccellente adesione a vecchie superfici,
- elevata resistenza al traffico anche intenso,
- buona protezione dalla penetrazione dell'acqua e dei sali disgreganti,
- ottima resistenza ai raggi UV e alle sollecitazioni climatiche basso impatto ambientale (la formulazione è a base di acqua).

Le condizioni del supporto, il grado e il tipo di finitura richiesti determinano il numero e le modalità di applicazione. Ad indurimento avvenuto è possibile levigare la superficie per ottenere effetto lucido o satinato.

APPLICAZIONE Mescolare il prodotto con circa 4 litri di acqua pulita per vaso da 15 kg. Per un impasto omogeneo e privo di grumi, è consigliabile eseguire la miscelazione meccanicamente, aggiungendo parte dell'acqua all'inizio e la rimanente durante la miscelazione fino a raggiungere la fluidità desiderata. Piccoli quantitativi possono comunque essere mescolati manualmente. Applicare il rasante, con spatola americana d'acciaio o di plastica. Prima di procedere all'uso del rivestimento attendere la completa essiccazione del rasante anche in profondità . I tempi possono allungarsi in condizioni climatiche diverse e spessori di applicazione elevati. Se la superficie esistente è molto deteriorata e consigliata una seconda applicazione di Il Pastellone fondo. Qualora si desideri rendere la pavimentazione assolutamente impermeabile, si dovrà procedere con l'applicazione di idoneo protettivo di silicati a base acquosa.

RESA La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da rasare. Mediamente si consumano 2,5 Kg/mq

AVVERTENZE:

- MS-94 è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico, destinato all'uso professionale.
- Conservare il prodotto in ambiente asciutto ed al riparo dal gelo ed umidità.
- Si consiglia di operare a temperature comprese tra i +5° ed i +30°C
- Quando la superficie è pedonabile si consiglia di bagnare uniformemente ed abbondantemente la superficie nebulizzando dell'acqua.
- Proteggere da pioggia, vento e sole, dal gelo e dalla rapida essiccazione (x evitare bruciature, sfarinamenti e cavillature).
- Non mescolare con leganti, inerti, additivi, o altre sostane in genere.

Il fornitore del prodotto, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni non si assume responsabilità per l'utilizzo ed i metodi di posa seguiti. Si consigliano prove preliminari per accertare l'idoneità del prodotto stesso.

DATI TECNICI:

Acqua d'impasto	20% ca.	Spessore massimo per strato	2 mm
Tempi di lavorabilità a 20°C	ca. 80 minuti	Resistenza al fuoco	Classe A
Adesione su cls	10 Mpa a 28 giorni	Diametro massimo inerte	1 mm Base / 0,5 mm fine
Resistenza compressione a	35 Mpa a 7 giorni	Peso specifico	1,8 kg/lt.

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera.

L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta *Heres* si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 07.2010